SLEEVE FOR INSULATING PIPES AND METHOD OF PRODUCING SAME

Publication number: SU1558310

Publication date: 1990-04-15

LAUREN KHENNING DZHON EMIL (FI) Inventor: PARTEK AB (FI)

Applicant: Classification:

- International: F16L59/05; B32B1/08; F16L59/02; F16L59/04; B32B1/00; F16L59/02; F16L59/04; (IPC1-7): F16L59/04

B32B1/08; F16L59/02B; F16L59/04

Application number: SU19823461547 19820705 Priority number(s): FI19810002123 19810706

Also published as:

집 EP0069543 (A2) 집 US4576206 (A1) 집 JP58065396 (A) 집 FI812123 (A) 집 EP0069543 (A3)

more >>

Report a data error here

Abstract not available for SU1558310

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

(51)5 F 16 L 59/04

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НОМИТЕТ ЛО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТНРЫТИЯМ ПРИ ГННТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Bybling Ending

Н ПАТЕНТУ

- (21) 3461547/23-29
- (22) 05.07.82
- (31) 812123
- (32) 06.07.81
- (33) FI
- (46) 15.04.90. Бюл. № 14
- (71) Ой Партек АБ (FI)
- (72) Хеннинг Джон Эмиль Лаурен (FI)
- (53) 621.646(088.8)
- (56) Патент США № 3336951,
- кл. 138 137, опублик. 1968.
- (54) СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИ-ОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДЛЯ ТРУБ И ГИЛЬЗА ДЛЯ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБ
- (57) Изобретение м.б. использовано при нанесении теплоизоляции на трубо-проводы. Цель изобретения повышение произв-сти при изготовлении теплоизо-ляционных элементов для труб большого диаметра. Мату из минеральной ваты придают цилиндрическую форму в пресс-

форме. На поверхность мата с V-образными вырезами наносят слой минеральной ваты, содержащий неотвержденное связующее. Их спрессовывают с одновременным воздействием нагревающей сре∽ дой для отверждения связующего нало∽ женного слоя ваты. Внутреннюю поверх∽ моєть наружного слоя покрывают связующим перед введением слоя в пресс-форму. Гильзу для изоляции труб изготав∽ ливают из минеральной ваты, отверж∽ денной термореактивным связующим. Гильза состоит из наружного слоя, представляющего собой основную часть изоляции и имеющего замкнутые вырезы, позволяющие мату при сгибании принимать полукруглую форму, и более тон∽ кого внутреннего слоя. Внутренний слой имеет толщину 15-20 мм. Длина вырезов в наружном слое составляет 70-85% его толщины для придания жесткости открытой гильзе. 2 с. и 1 з∴п. ф-лы, 3 ил.

Изобретение относится к строительству трубопроводов и может быть использовано при нанесении на них теплоизоляции.

Цель изобретения - повышение производительности при изготовлении теплоизоляционных элементов для труб большого диаметра.

На фиг. 1 показана полукруглая теплоизоляционная гильза; на фиг. 2 заготовка из минеральной ваты с вырезами, используемая для изготовления гильзы для трубы; на фиг. 3 - прессформа для изготовления гильзы, разрез.

Гильза для изоляции труб состоит из наружного изоляционного слоя 1 из минеральной ваты, имеющей относительно низкую плотность, например шлаковаты или стекловаты. Слой 1 имеет радиальные щелевые вырезы 2, проходящие в осевом направлении и имеющие V-образную форму. Вырезы 2 в готовом

us SU m 1558310

елии закрыты. Глубина щелевых вызов составляет 75-80% толщины наружного слоя. На внутренней поверхности наружного слоя 1 находится связанный с ним внутренний слой 3 из минеральной ваты, имеющей высокую плотность и содержащей столько термореактивного связующего, что слой 3 имеет большую прочность и обеспечивает прочность 10 наружного слоя 1.


Наружный слой 1 может иметь снаружи защитную оболочку из стекловолокна, бумаги или алюминиевой фольги. Изготовляют теплоизоляционные элементы 15 (полугильзы) с помощью пресс-формы (фиг. 3).

Предварительно изготовленную известным способом плоскопараллельную плиту из минеральной ваты, составляю- 20 щую слой 1 (фиг. 2) и имеющую требуемую толщину и необходимое количество параллельных щелевых вырезов 2, устанавливают в наружную часть 4 прессформы и на нее укладывают слой необработанной минеральной ваты, содержащей неотвержденное связующее вещество. Этот слой из минеральной ваты может . иметь, например, толщину примерно 50 мм и плотность примерно 70 кг/м3. Затем устанавливают внутреннюю часть 5 пресс-формы и спрессовывают уложенные слои минеральной ваты до тех пор, пока расстояние между частями 4 и 5 пресс-формы, а следовательно, толщина слоя необработанной минеральной ваты, 35 іне станет равным примерно 15 - 20 мм. Одновременно в слой необработанной минеральной ваты подают горячий воздух через перфорации 6, выполненные во внутренней части 5 пресс-формы; под воздействием которого в течение примерно 20 - 30 с происходит отверждение связующего вещества, после чего слой 3 становится прочным и одновременно связывается с минеральной ватой слоя 1, предварительно отвержденной. Для повышения связи слоев 1 и 3 плоскопараллельная плита может быть покрыта связующим веществом после об разования щелевых вырезов и до уклад \sim 50 ки на нее необработанной минеральной ваты слоя 3, при этом связующее ве-. щество проходит в щелевые вырезы 2 и.

скрепляя их, помогает сохранить полукруглую форму элементам, которая определяется прочностью внутреннего слоя 3. Элементы могут быть выполнены не только в виде полугильзы, но и одной трети или одной четверти полной гильзы, что позволяет использовать их для теплоизоляции труб большого диаметра.

формула изобретения

- . 1. Способ изготовления теплоизоляционных элементов для труб, заключающийся в придании цилиндрической формы, соответствующей форме и наружному диаметру трубы, мату из минеральной ваты, пропитанной термореактивным отвержденным связующим, имеющему V-образные вырезы, отличающий ся тем, что, с целью повышения производительности при изготовлении теплоизоляционных элементов для труб большого диаметра, придание цилиндрической формы мату осуществляют в 🚓 🚎 пресс-форме, при этом на поверхность мата с V-образными вырезами наносят слой минеральной ваты, содержащей неотвержденное связующее, и спрессовывают их с одновременным воздействием: нагревающей средой для отверждения связующего наложенного слоя минеральной ваты.
- 2. Способ по п. 1, о т л и ч а ющ и й с я тем, что внутреннюю поверхность наружного слоя покрывают связующим перед введением слоя в пресс-форму.
- 3. Гильза для изоляции труб, изготовленная из минеральной ваты, отвержденной термореактивным связующим, состоящая из наружного слоя, представляющего собой основную часть изоляции и имеющего замкнутые вырезы, позволяющие мату, из которого она изготовляется, при сгибании принимать полукруглую форму, и более тонкого внутреннего слоя, о т л и ч а ю щ а я с я тем, что внутренний слой имеет толщину 15 20 мм, а длина вырезов в наружном слое составляет 70 85% сего толщины для придания жесткости открытой гильзе.



Составитель А. Старикова
Редактор А. Огар Техред Л.Олий: ык Корректор С. Шекмар

Заказ 725 Тираж 561 Подписное
ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5

Производственно-издательский комбинат "Патент", г.Ужгород, ул.Гагарина, 101